

# KARTA TECHNICZNA

## DOLOMITOWA MASA SZPACHLOWA

- do nakładania ręcznego i agregatem
- konsystencja pasty
- gotowa do użycia
- łatwa w obróbce
- możliwość stosowania wielowarstwowego

### PRODUKT

Dolomitowa masa szpachlowa jest gotową do użycia mieszaniną wodnej dyspersji polimerowej, wypełniaczy dolomitowych oraz dodatków modyfikujących. Idealna do ręcznego lub mechanicznego szpachlowania powierzchni, przeznaczona do wewnętrznych prac wykończeniowych.

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Dolomitową Masę Szpachlową Sicher można stosować na powierzchnie gipsowe, gipsowo - kartonowe, cementowo - wapienne, betonowe i gazobetonowe. Wszystkie powierzchnie typu betonowego oraz gazobetonowego należy uprzednio zagruntować Gruntem Akrylowym Sicher Bautechnik Stiro GW.

### WYKONANIE

Gotową masę szpachlową przed użyciem dokładnie wymieszać (do stosowania mechanicznego należy dodać odpowiednią ilość wody). Równomiernie nałożyć na powierzchnię o grubości warstwy nie przekraczającej 3 mm. Początkowo do wyschnięcia. Wstępnie przeszlifować, a ewentualne niedoskonałości uzupełnić i ponownie zeszlifować. Proces malowania rozpocząć po całkowitym wyschnięciu. Czas schnięcia min. 12 godzin.

Stosować w temperaturze od +5°C do 25°C.

### DANE TECHNICZNE I WYKONAWCZE

**Postać:** biała pasta

**Zużycie:** ok. 1,8 kg/ m<sup>2</sup> przy 1mm grubości warstwy

**Grubość warstwy:** ≤ 3 mm

**Przyczepność:** ≥ 0,3 MPa

**Współczynnik przewodzenia ciepła λ:** 1,28 W/mK

**Reakcja na ogień:** klasa C

**WYRÓB ZGODNY PN-EN 15824:2010; PN-EN 13963:2014-10**

### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podczas pracy stosować odpowiednie środki ochronne! W przypadku kontaktu mieszanki z oczami lub powierzchnią skóry dane miejsce natychmiast należy przemyć wodą. W przypadku wystąpienia długotrwałych podrażnień skóry lub w przypadku dostania się mieszanki do oczu należy skontaktować się z lekarzem.

### PRZECHOWANIE I TRANSPORT

Fabrycznie przygotowane opakowania jednostkowe i zbiorcze przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem w czasie transportu i składowania. Okres przydatności do użycia wynosi 9 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

### OPAKOWANIA

Jednostkowe: wiadra o pojemności 19 kg

Zbiorcze: paleta 36 szt x 19 kg = 684 kg

**Sicher Bautechnik Sp. z o. o.** Odpowiada za właściwą jakość wyrobu. Nie mamy wpływu na stosowanie nie zgodne z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami z karty technicznej. Przedstawione w karcie informacje podano w dobrej wierze zgodnie z najnowszym stanem wiedzy. Nie mogą one zastąpić rzeczowego przygotowania uczestników procesu budowlanego oraz przestrzegania przepisów BHP i zasad sztuki budowlanej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z Doradcą Technicznym Sicher Bautechnik Sp. z o. o. lub przeprowadzić odpowiednie próby.

[www.sicher-bautechnik.com](http://www.sicher-bautechnik.com)

Sicher Bautechnik Sp. z o. o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki; ul. Milenijna 12/14; tel: 42 237 19 00, 237 24 00