

## KARTA TECHNICZNA

### GLĄDŹ SZPACHLOWA BIAŁA

- miękka
- idealna do szlifowania
- o wysokiej wydajności
- biała – zapewnia doskonałe krycie

#### PRODUKT

Przeznaczona do szpachlowania, wyrównywania i wygładzania powierzchni ścian i sufitów przy wewnętrznych pracach wykończeniowych/wykonania ostatecznych zaprawek. W wyniku jej nakładania uzyskuje się idealnie gładkie powierzchnie, dzięki czemu obniża zużycie farby podczas malowania. Zalecana grubość nakładanej warstwy powinna wahać się między 1 a 2 mm, maksymalna grubość warstwy może sięgać do 4 mm. W przypadku nakładania dwuwarstwowego kolejną warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej. Gładź może być wykorzystywana do wypełniania ubytków, rys i spękań w tynkach. Charakteryzuje się łatwością nakładania i wygładzania oraz dużą przyczepnością do podłoża.

#### WŁAŚCIWOŚCI

Gładź Szpachlowa Biała jest suchą mieszanką, przygotowaną fabrycznie z gipsu mielonego, mączki białej dolomitowej, komponentów ułatwiających obróbkę i regulujących czas wiązania. Charakteryzuje ją niskie pylenie przy docieraniu oraz możliwość ostatecznego wykończenia na mokro bez docierania siatką lub papierem ściernym. Przed nakładaniem warstwy gładzi zaleca się gruntowanie podłoża środkiem gruntującym, np. *Gruntem Sicher* bądź *Preparatem Gruntującym Uniwersalnym Sicher*.

#### SPOSÓB UŻYCIA

Mieszankę wsypać do zimnej wody w proporcji 0,5 litra wody na 1 kg gładzi. Mieszać mechanicznie, aż do uzyskania jednorodnej, plastycznej masy. Zaprawę rozprowadza się na oczyszczone powierzchnie z kurzu, starych farb i odpadających tynków. Zaczyn należy zużyć w stanie plastycznym w ciągu około 90 minut. Używać wyłącznie czystych narzędzi i naczyń.

**Uwaga!** Prace można wykonywać w temp. nie niższej jak +5°C.

#### DANE TECHNICZNE I WYKONAWCZE

**Skład:** mielony gips, biała mączka dolomitowa, komponenty ułatwiające obróbkę i regulujące czas wiązania

**Średnie zużycie:** 1 kg/1 mm/1 m<sup>2</sup>

**Proporcje mieszanki:** 1 kg produktu na 0,5 litr wody, mieszać mechanicznie

**Czas zużycia:** ok. 90 minut

**Koniec wiązania:** ok. 180 min.

**Temp. stosowania:** nie niższa niż +5°C

Wyrób zgodny z PN-EN 13279-1:2009

#### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podczas pracy stosować odpowiednie środki ochronne! W przypadku kontaktu mieszanki z oczami lub powierzchnią skóry dane miejsce natychmiast należy przemyć wodą. W przypadku wystąpienie długotrwałych podrażnień skóry lub w przypadku dostania się mieszanki do oczu należy skontaktować się z lekarzem.

## **PRZECHOWANIE I TRANSPORT**

Fabrycznie przygotowane opakowania jednostkowe i zbiorcze przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w suchym pomieszczeniu na drewnianych paletach. Chronić przed możliwością zamoknięcia i zawilgocenia w czasie transportu i składowania. Czas przydatności do użycia wynosi do 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

## **OPAKOWANIA**

Jednostkowe: worki papierowe 20 kg

Zbiorcze: paleta 54 szt x 20 kg = 1080 kg

**Sicher Bautechnik Sp. z o. o.** odpowiada za właściwą jakość wyrobu. Nie mamy wpływu na stosowanie nie zgodne z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami z karty technicznej. Przedstawione w karcie informacje podano w dobrej wierze zgodnie z najnowszym stanem wiedzy. Nie mogą one zastąpić rzeczowego przygotowania uczestników procesu budowlanego oraz przestrzegania przepisów BHP i zasad sztuki budowlanej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z Doradcą Technicznym Sicher Bautechnik Sp z o. o. lub przeprowadzić odpowiednie próby.

**[www.sicher-bautechnik.com](http://www.sicher-bautechnik.com)**

Sicher Bautechnik Sp. z o. o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Milenijna 12/14

tel: 42 237 19 00, 237 24 00