

KARTA TECHNICZNA GŁADŹ SZPACHLOWA LUKSUSOWA

- do wykonywania:
 - gładzi gipsowych
 - napraw powierzchni ścian
 - sufitów wewnątrz pomieszczeń
- łatwa w przygotowaniu

PRODUKT

Szpachla gipsowo - polimerowa odznacza się zmniejszoną twardością w porównaniu z Gładzią Szpachlową Białą Sicher, a przez to zwiększoną szlifowalnością. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych komponentów Gładź Szpachlowa Luksusowa Sicher jest materiałem o bardzo wysokiej trwałości, nie zmieniającym swoich właściwości przez cały okres użytkowania.

WŁAŚCIWOŚCI

Gładź Szpachlowa Luksusowa jest gotową suchą mieszanką najwyższej klasy gipsu półwodnego naturalnego, mączki dolomitowej i dodatków modyfikujących najnowszej generacji. Po zarobieniu z wodą tworzy wolnowiążącą, plastyczną i doskonale urabialną masę dającą się łatwo rozprowadzać i wygładzać. Wykonane gładzie podnoszą komfort i stwarzają miły mikroklimat pomieszczeń. Ze względu na specjalne właściwości, w tym niespotykaną w innych gładziach białość zalecana do stosowania w obiektach, w których wymagania co do jakości powierzchni są wysokie. Po wyrównaniu i wygładzeniu tworzy doskonałe podłoże pod malowanie farbami emulsyjnymi lub akrylowymi, maksymalnie ograniczając ich zużycie. Może być stosowana na ścianach gipsowych, a także podłożach betonowych i cementowo - wapiennych, lecz po ich uprzednim zagruntowaniu, np. *Gruntem Sicher* bądź *Preparatem Gruntującym Uniwersalnym Sicher*. Zalecana grubość warstwy 1 - 3 mm.

SPOSÓB UŻYCIA

Mieszankę wsypywać równomiernie do zimnej wody w proporcji 1 kg gładzi na ok. 0,5 litra wody. Po okresie 5 minut dokładnie wymieszać, aż do uzyskania jednolitej masy. Zaczyn należy zużyć w stanie plastycznym w czasie do ok. 60 minut. Wadliwie wykonane powierzchnie można uzupełniać jeszcze raz lub oszlifować papierem ściernym.

DANE TECHNICZNE I WYKONAWCZE

Skład: mielony gips, biała mączka dolomitowa, komponenty ułatwiające obróbkę i regulujące czas wiązania

Średnie zużycie: 1 kg/1 m²/1 mm grubości

Proporcje mieszanki: ok. 0,5 l wody na 1 kg gładzi

Czas wiązania: początek wiązania ok. 1,5 h

Koniec wiązania: od 2 h do 3 h

Czas zużycia: do ok. 1 h

Temp. stosowania: nie niższa niż +5° C

Wyrób zgodny z PN-EN 13279-1:2009

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podczas pracy stosować odpowiednie środki ochronne! W przypadku kontaktu mieszanki z oczami lub powierzchnią skóry dane miejsce natychmiast należy przemyć wodą. W przypadku wystąpienie długotrwałych podrażnień skóry lub w przypadku dostania się mieszanki do oczu należy skontaktować się z lekarzem.

PRZECHOWANIE I TRANSPORT

Fabrycznie przygotowane opakowania jednostkowe i zbiorcze przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w suchym pomieszczeniu na drewnianych paletach. Chronić przed możliwością zamoknięcia i zawilgocenia w czasie transportu i składowania. Czas przydatności do użycia wynosi do 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

OPAKOWANIA

Jednostkowe: worki papierowe 20 kg

Zbiorcze: paleta 54 szt x 20 kg = 1080 kg

Sicher Bautechnik Sp. z o. o. Odpowiada za właściwą jakość wyrobu. Nie mamy wpływu na stosowanie nie zgodne z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami z karty technicznej. Przedstawione w karcie informacje podano w dobrej wierze zgodnie z najnowszym stanem wiedzy. Nie mogą one zastąpić rzeczowego przygotowania uczestników procesu budowlanego oraz przestrzegania przepisów BHP i zasad sztuki budowlanej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z Doradcą Technicznym Sicher Bautechnik Sp z o. o. lub przeprowadzić odpowiednie próby.

www.sicher-bautechnik.com

Sicher Bautechnik Sp. z o. o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Milenijna 12/14

tel: 42 237 19 00, 237 24 00